

Body 334 4:1 HS 2K Primer

Body 4:1 Plnič je Dvousložkový, akrylátový, základový plnič špičkové kvality vhodný pod všechny druhy barev (syntetické, akrylátové a metalízy). Tuží se tužidlem na izokyanátovém základu v poměru 4:1. Ředí se ředidlem BODY ACRYL THINNER Používá se jako běžný základ, základový plnič a nanáší se stříkácí pistolí.

K provádění základních a současně podkladových a plnicích nátěrů pod všechny druhy emailů.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Dvousložkový akrylátový plnič
Způsob aplikace	: Stříkácí pistolí (průměr trysky 1,5 - 1,8), tlak: 3-4 bar, HVLP pistolí (1,5mm-1,7mm) tlak: 2 bar
Ředění	: 10 - 20% ředidlem Body Acryl Thinner (normal/slow)
Tužidlo	: 4:1 Body 725 Hardener Normal/Fast
Doba schnutí	: 1 h/23 °C, 20-30 min/60°C ,
Odstíny	: Šedá
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU- APLIKACE

Povrch nejprve očistíme odstraníme prach či jiné nečistoty a odmastíme.

Potřebné množství základového plniče smíchat v poměru 4 : 1 s tužidlem, dobře promíchat, podle potřeby zředit BODY ACRYL ředidlem.

Po 1-2 hodinách schnutí, podle naředění a tloušťky vrstev brousit pod vodou papírem P600-1000, nebo za sucha P320-400. Opět důkladně odmastit! Možnost „za mokra“ přelakovat akrylátovými emaily - vyžaduje to však zkušenost a bezvadně slitý BODY 4:1.

