

Obchodní název	BODY 989 EPOXY PRIMER- ŠEDÝ
Charakteristika	Epoxidová, dvousložková základní barva s vysoce antikorozními, izolačními a plnicími schopnostmi. Má velmi dobrou přilnavost, je odolná vůči oděrům a povětrnostním vlivům. Nanáší se na čisté, neobroušené, kovové, hliníkové, nerez a pozinkované povrchy. Lze je použít i na staré nátěry.
Obch. reference pro objednávku	1320100050 - šedá 1L plechovka / 6 ks 1320000026 - šedá 25kg plechovka / 1 ks 1320900042 - 989 Hardener 250ml / 6 ks 1320900052 - 989 Hardener 3,7kg plechovka / 4 ks
Použití	K provádění základních nátěrů pod všechny druhy plničů 3+1, 4+1, 5+1 aj.
Skladovatelnost	24 měsíců
Ředidlo	BODY EPOXY THINNER Doporučené zředění: 20 %
Tužidlo	BODY 989 EPOXY HARDENER Max. objemový poměr tužení: 25% tzn 4:1 Nesmí se tužit jiným tužidlem než BODY EPOXY HARDENER!
Schnutí / 20°C	6 hodin / 20°C; 1 hodina / 80°C Tloušťka suchého filmu při jednom nátěru je cca 45 m.
Způsob aplikace	Stříkácí pistole: tryska: 1,8- 2,2 mm
Orientační vydatnost	6,6 m ² /kg (90 m)
Příklad nátěrového postupu	
A) Příprava podkladu	Plochu, kterou hodláme nazákladovat, musíme velice dobře očistit a odmastit. Staré laky je nutné přebrousit.
B) Aplikace výrobku	BODY 989 EPOXY PRIMER natužíme tužidlem BODY 989 EPOXY HARDENER v poměru 4:1. Velice dobře promícháme. Poté naředíme BODY ACRYL ředidlem (740) nebo EPOXY ředidlem od 20%, znovu promícháme, přecedíme a můžeme aplikovat.
C) Následná operace	Po uschnutí a přebroušení můžeme aplikovat všechny druhy plničů. Pokud použití plničů není zapotřebí, můžeme po obroušení přelakovat všemi lakovacími systémy.

