

Body 933

Body 950 Speciální tixotropní materiál určený k ochraně proti vlhkosti, hluku a zároveň slouží k ochraně proti odletujícímu šterku. Obsahuje umělé pryskyřice, kaučuk, asfalt a vosk. Užívá se k ochraně podvozku. Schne rychle, nepraská, dobře vyplňuje póry a zůstává elastická v teplotách od -20°C do +60°C. Přilnavost je velmi dobrá jak na čistých plochách, tak i na starých asfaltových nátěrech.

Nanáší se stříkáací pistolí, kterou našroubujeme přímo na nádobku (tlak 5-6 bar). Nedá se lakovat, protože materiál obsahuje asfalt a vosk.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Izolační antikorozi hmotu
Způsob aplikace	: Stříkáací pistolí na spodky (tryska 4-5 mm, tlak 5-6 bar)
Ředění	: Výrobek je připraven k použití - neředí se
Vydatnost	: Přibližně 4-5m ² /100 µm
Doba schnutí	: 2h/23°C, 30min/60°C. Doba schnutí závisí na klimatických podmínkách (vlhkost, teplota)
Odstíny	: Černá
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5 °C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Z ošetřovaných ploch odstranit asfaltové skvrny. Ošetřené plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY ANTICORROSIVE PRIMER).

Plechovku BODY 933 řádně promíchat protřepáním. Plechovku našroubovat na stříkáací pistolí na spodky. Tloušťka nanášené vrstvy možno volit podle potřeby, BODY 933 je nestékající - tzn., že je možné nanést silnou vrstvu při jedné aplikaci. Spotřeba je cca 4 - 6 L, podle rozsahu aplikace a velikosti podvozku.

Nelze přelakovat emaily - obsahuje asfalt a vosk.

