

MONTÁŽNÍ LEPIDLO 48A

Montážní lepidlo 48A je lepidlo s velkou lepící silou, které okamžitě přichytí lepené materiály. Může se používat k lepení soklů, panelů, keramických dlaždic, dekorativních prvků vyrobených z různých materiálů na různé porézní i neporézní materiály. Díky schopnosti vyplňovat mezery lze lepidlo 48A používat i na nerovné povrchy.

Technická data:

Báze	syntetický kaučuk
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání a krystalizace
Specifická hmotnost	1,1 g/ml
Otevřený čas (*)	cca 5 minut
Rychlost vytvrzování (*)	cca 20 min. (počáteční síla), plné vytvrzení za 24-48 hod.

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.



Charakteristika:

- vynikající okamžité „přichycení“
- nahrazuje hřebíky a šrouby
- velmi rychlé lepení s velkou lepící silou
- díky pastovité konzistenci lze lepidlo používat k vyplňování mezer, otvorů a na nerovné povrchy
- stačí přímá aplikace pouze na jednu ze styčných ploch lepených materiálů
- voděodolné

Příklady použití:

- lepení materiálů: dřevo, překližka, hobra, dřevotříska, cihly, beton, kámen, škvárobetonových bloků, laminované plasty, tuhá izolační hmota (kromě polystyrenu), lamináty, keramika, kovy
- upevnění lišt, okenních říms či parapetů, soklových lišt, obložení, plastových desek
- lepení kobercových skřípců, lepení pásek na ostré a zaoblené hrany schodů
- lepení desek na stěny a podlahy, okenních rámců a přepážek
- opravy uvolněných dlaždic

Provedení:

Barva: nažloutlá

Balení: kartuše 310ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny materiály, kromě PE, PP, Polystyren, Teflon (vzhledem k velkému počtu různých materiálů na trhu, doporučujeme vždy provést mimo pohledové plochy test kompatibility – vzájemné snášenlivosti materiálů).

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí

Způsob aplikace: Lepidlo nanášejte v prouzcích nebo bodech na jeden z podkladů. Lepidlo naneste vždy i do rohů lepených dílů. Ihned stlačte materiály k sobě a silně stlačte, případně poklepejte gumovou paličkou. Při lepení těžkých částí na svislý podklad tyto zařijte na dobu potřebnou k vytvrzení lepidla (24 – 48 hodin)..

Pro lepení bez fixace např. při instalaci obkladových panelů a dalších těžkých materiálů použijte transferovou metodu: Naneste lepidlo na jednu z ploch a obě části ihned stlačte k sobě, následně oddělte a nechte lepidlo 5 minut odvětrat. Následně lepené části spojte a silně stlačte, nebo poklepejte gumovou paličkou.

Čištění: White Spirite (lakový benzin), aceton, čisticí ubrousky **Soudal SWIPEX**

Pracovní teplota: +5°C až +35°C

Opravy: Montážní lepidlo 48A

Bezpečnost a hygiena: Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Další informace viz bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě.

Poznámky:

- Pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou lepené materiály fixovány nikoliv na době jejího působení.
- Doba fixace do vyschnutí lepidla se může lišit dle místních podmínek.