TECHNICKÝ LIST

MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ

Celoročně použitelná jednosložková polyuretanová montážní pěna určena k aplikaci pistolí. Díky možnosti přesného dávkování poskytuje efektivní využití a vysokou výtěžnost. Má výbornou přilnavost na většinu stavebních materiálů, výtečné tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Vhodná k profesionálnímu využití. Obsahuje hnací plyn nepoškozující ozónovou vrstvu země. Vhodná pro montáž a utěsňování rámů oken a dveří, vyplňování a utěsňování spár a prostupů ve stěnách, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami nebo střešními prvky.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Povrch musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Nádobu před použitím důkladně protřepejte (min. 20 vteřin). Rozprašovačem navlhčete podklad před aplikací a následně i povrch nanesené pěny. Pracujte v rozmezí teplot -10°C až +30°C, v chladném období zajistěte před aplikací dlouhodobé skladování v pokojové teplotě, nebo ohřátí obsahu láhve ponořením do lázně s teplou vodou.
V poloze ventilem vzhůru láhev našroubujte na aplikační pistoli tak, aby nedošlo k úniku pěny. Nastavte regulační ventil pistole a stiskem spouště aplikujte pěnu. Spáry vyplňujte přibližně z 1/2 objemu, pěna v průběhu vytvrzování expanduje. Přebytečnou pěnu po vytvrzení odřízněte. Spáru 3 cm lze ořezávat po 1-3 hod. (dle okolních podmínek). Nevytvrzenou pěnu a pistoli čistěte čističem PU pěny a pistole nebo acetonem, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky. Povrch pěny chraňte před vlivem UV záření. Pěnu s namontovanou pistolí skladujte omezenou dobu bez nebezpečí vytvrzení nejlépe v horizontální poloze nebo dnem vzhůru. Při skladování a čištění aplikační pistole postupujte v souladu doporučením jejího výrobce.

Balení:
- aerosolové plechovky o obsahu 750 ml

Skladovatelnost:
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru.

Technická údaje:

Báze	Polyuretan
Konzistence	stabilní pěnová hmota
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky (20°C, 65% r.v.)	cca 8 minut
Rychlost schnuti (20°C, 65% r.v.)	povrch nelepí po 20-25 min
Rychlost vytvrzování (20°C, 65% r.v.)	vrstva 30 mm za 1 hod
Vydatnost	cca 35-45 litrů vytvrzené pěny
Struktura pěny	cca 70-80% uzavřených buněk
Specifická hmotnost	cca 25 kg/m^3 (po vytvrzení)
Teplotní odolnost	-40°C až +90°C (po vytvrzení)
Barva	nažloutle bílá
Požární třída	B3
Izolační faktor	32 mW/m.K

Bezpečnost:
Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Použijte ochranné rukavice a brýle. Vytvrzenou pěnu neodstraňujte opalováním, pouze mechanicky. Případné další pokyny viz. bezpečnostní list výrobku a informace uvedené na etiketě výrobku.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky.

Dodavatel: INVA Building Materials s.r.o., Bečovská 1027/20, 104 00, Praha-Uhříněves, Tel.: 558 436 174, info@inva.cz
Datum revize: 31.01.2023