

TECHNICKÝ LIST

LUXOL BARVA NA OKNA

LESK



Dlouhodobá životnost



Vynikající povětrnostní odolnost



Snížená lepivost nátěru po zaschnutí



INFORMACE O PRODUKTU

Popis výrobku	Luxol Barva na okna je krycí syntetická vrchní barva na dřevo, zejména pro nátěry dřeva a dřevěných prvků jako jsou okenní rámy, okna, dveře nebo podhledy v interiéru i exteriéru. Je dostupná v bílém odstínu s lesklým provedením. Produkt má takzvaný anti-blocking systém, neboli sníženou lepivost nátěru po jeho zaschnutí a tím i lepší manipulovatelnost. Produkt chrání a zároveň dekoruje, vyznačuje se vysokou ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření.
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none"> Výsledný vzhled: Lesklý Určení: Pro použití v interiéru a exteriéru. Ostatní: Vysoká kryvost, snížená lepivost, vysoká ochrana vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Teoretická vydatnost	13-15 m ² /l v jedné vrstvě
Počet vrstev	1-2 vrstvy interiéru , 2-3 vrstvy exteriéru
Zasychání	suchý na dotyk: 10h brouditelný/druhý nátěr: 16h proschlý: 24h <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	Bílý

TECHNICKÝ LIST

LUXOL BARVA NA OKNA

LESK

Balení	0,75l, 2,5l, 4l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 299 g/l VOC.
Základní složení	Na bázi rozpouštědel.
Hustota	1,177 g/cm ³
Ředidlo	Neředí se.
Doba použitelnosti	5 let od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neřeďte.
Příprava podkladu	<p>Před aplikací nátěru napustěte nové a čisté dřevo fungicidním napouštědlem LUXOL IMPREGNACE pro zvýšení životnosti dřeva. Nanášejte na suchý, očištěný povrch. Před použitím odstraňte případný škrálop. Obsah důkladně promíchejte. Neřeďte.</p> <p>Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.</p>
Natírání	<p>Způsob nanášení: Štětce, váleček nebo vysokotlaké stříkání Airless. Výrobek nanášejte ve 1–2 (interiér), nebo 2–3 (exteriér) vrstvách na proschlý základní nátěr např. LUXOL ZÁKLADNÍ BARVA NA OKNA. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 16 hodin. Nátěr provádějte za stálého a suchého počasí při teplotách 5–30 °C. Dlouhodobě zastíněné plochy mohou vykazovat barevné změny.</p> <p>Upozornění: Reklamáce barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.</p>
Čištění malířského náradí	Běžným syntetickým ředidlem. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.

TECHNICKÝ LIST

LUXOL BARVA NA OKNA

LESK

DALŠÍ INFORMACE	
Skladování a přeprava	<p>Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do 60 měsíců od data uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C. Výrobek není hořlavá kapalina.</p> <p><i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i></p>
Bezpečnostní zásady	<p>Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku</p>
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	<p>Leden 2015</p>