

S 2003	FERMEX®	PN: 16-03	SKP: 24.30.22
Barva syntetická základní na lehké kovy		JK: 246-221-02-	

SLOŽENÍ	Disperze anorganických pigmentů v roztoku alkydové pryskyřice a chlorkaučuku v organických rozpouštědlech.		
ODSTÍNY	Vyrábí se v jedné jakosti v nenormalizovaných odstínech dle podnikových etalonů (návaznost na ČSN).		
POUŽITÍ	FERMEX S 2003 je určen pro základní nátěry oceli, lehkých a barevných kovů. Jako vrchní nátěr lze použít NH syntetické, fermežové, olejové, nitrocelulózové, nitrokombinační, polyuretanové, akryluretanové, polystyrenové a asfaltové. Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a pro nátěry dětského nábytku a hraček.		
TEORETICKÁ VYDATNOST NANÁŠENÍ	8 - 11 m ² /1 kg na 1 vrstvu (tloušťka suchého filmu 30 - 35 μm)		
	Štětcem, válečkem, stříkáním		
	Odzkoušeno EST Ledec n/Sázavou – stříkací zařízení EST 321(tryska 17 - 23)		
ŘEDIDLO	S 6005 pro nanášení štětcem, C 6000 pro stříkání.		
PŘÍKLAD NÁTĚROVÉHO POSTUPU	<u>Nátěr kovu:</u> Nanáší se na očištěný, odmaštěný a suchý povrch. Nanášení stříkáním: 1x S 2003 po 3 h 1 - 2x vrchní nátěr ESO 2013, S 2117, S 2014 Nanášení štětcem, válečkem: 1x S 2003 nejdříve za 48 h 1 - 2x vrchní nátěr ESO 2013, S 2117, S 2014 Výjimka: Vrchní email S 2852 se nanáší na S 2003 do 24h nebo až po 7 dnech.		
VLASTNOSTI	Výtoková doba z pohárku	min. 100 s	
	Obsah netěkavých složek	min. 60 %	
ZASYCHÁNÍ	Stupeň 1	max. 30 min	
	Stupeň 4	max 3 h	

S 2003	FERMEX®
Barva syntetická základní na lehké kovy	

Výrobce: BALAK,a.s-MINICKÁ 635
278 65 KRALUPY NAD VLTAVOU
ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: +420 315 704 511
FAX: +420 315 704 510
Email: balak@balak.cz
<http://www.balak.cz>

VLASTNOSTI ZASCHLÉHO NÁTĚRU	Kryvost	stupeň	1 - 2	
	Lesk	stupeň	4 – 5	
	Tvrдость kyvadlovým přístrojem		min. 10 %	
	Odolnost hloubením (Erichsen)		min. 5 mm	
	Přilnavost		0 - 1	
BALENÍ	Dle platného ceníku.			
SKLADOVÁNÍ	Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na víčku (24 měsíců od data výroby). Skladuje se v suchém skladu při teplotě +5 - 25°C.			
BEZPEČNOST PRÁCE	Obsahuje organická rozpouštědla. Hořlavý. Xn - Zdraví škodlivý. Další informace - viz bezpečnostní list.			
POŽÁRNĚ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA	Bod vzplanutí	25 °C	Bod hoření	----°C
	Třída nebezpečnosti	II	Teplota vznícení	>490 °C
	Teplotní třída	T1	Spalné teplo	--- MJ/kg
	Hustota	1200 kg/m ³	Výhřevnost	--- MJ/kg
	Konc.meze výbušnosti		dolní 1,0 % obj., horní 7, 0% obj.	
	Mezní experim.bezpečná spára		>0,9mm	
	Skupina výbušnosti	II A	Mísitelnost s vodou	nemísitelný
	Vhodné hasivo	pěna, prášek		
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	hustota produktu	1,2 - 1,6	(g/cm ³)	
	obsah org.rozp.	0,400	(kg/kg produktu)	
	objemová sušina	40,0	(% objemové)	
	obsah celkového org. uhlíku TOC	0,362	(kg/kg produktu)	
LIKVIDACE ODPADŮ	Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. číslo odpadu: 08 01 11* odpadní barvy a laky 15 01 10* obaly obsahující zbytky nebezpečných látek			
PŘEPRAVNÍ INFORMACE	UN 1263 Třída 3 Výstražná tabule 3	Obalová skupina III. Klasifikační kód F1 Číslo nebezpečí 30		

Uvedené informace jsou založeny na dlouholeté zkušenosti na poli výzkumu a vývojové práci v oboru. Kvalita výrobků je ověřována systémem řízení jakosti podle ISO 9001:2000. Nicméně nemůžeme zodpovídat za vady způsobené nesprávným použitím výrobku nebo použitím k nevhodnému účelu.